

SL

Epoksüvaik pörandakattelahendus

Eposyst SL

Laia kasutusalauga sileda pinnaga isetasanduv epoksüvaik-kattesüsteem

Eposyst SL kasutusvaldkonnad

- laopinnad
- toiduainetetööstus
- kontoripinnad
- koridorid
- garaažid
- põllumajandushooned

Eposyst SL süsteemi eelised

- väga hea kulumis- ja hõõrdekindlus
- hea kemikaalide taluvus
- kattesüsteem on tervikkate, ilma üleminekuvuukideta
- materjalid ei sisalda lahusteid
- katet on kerge uuendada
- lai värvivalik
- kiire paigaldada
- lihtne puhastada

Eposyst SL tehnilised näitajad


nakketugevus:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1542)
kulumiskindlus:	$\geq 3000 \text{ mg}$ (EN ISO 5470-1)
kapillaarne veeimavus:	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$ (EN 1062-3)
löögikindlus:	$\geq 13 \text{ Nm}$ (EN ISO 6272)
paindetugevus:	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (EN ISO 178)
FeRFA:	type 5

Kattelahendus on ehitatud materjalidest, mis vastavad CE standarditele EN 13813 ja EN 1504-2.



Eposyst SL pörandakattelahenduse koostis

Pörandakatte kogupaksus:
1,5-3,0 mm



❶ Krundikiht Nakkepuiste	EPOKATE KRUNT kvartslüiv 0,1-0,3 mm
❷ Kattemass Täiteliiv	EPOKATE SL kvartslüiv 0,1-0,3 mm

Võimalikud baasvärvitoonid:

