

EPOSYST COMPACT

värihiekkä täynnä levitetty epoksihartsin massapäällyste (karkea)


Päällystejärjestelmän koko-

naispaksuus $\geq 2-4$ mm

Käyttökohteita tuotanto- ja varastotilat, työpajat, autotallit, maatalousrakennukset, elintarviketeollisuudet sekä navetat rehutilojen lattianpäällysteissä



FeRFA type 4/5

Kulutusmäärä n.

Tasoitekerros	EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	0,3-0,4 kg/m ²
 tartuntaan	kvartsihiekkä \varnothing 0,1-0,3 mm	0,8-1,0 kg/m ²

Erittäin huokoiselle ja/tai epätasaiselle betonialustalle tehdään alla oleva lisätasoituskerros:

Tasoitekerros (tarvittaessa)	EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	0,6-0,8 kg/m ²
 täytemateriaali	kvartsihiekkä \varnothing 0,1-0,3 mm	0,2-0,25 kg/m ²
 tartuntaan	kvartsihiekkä \varnothing 0,1-0,8 mm	0,8-1,0 kg/m ²

Välikerros	EPOKATE HM, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	0,6-0,8 kg/m ²
 täytemateriaali	kvartsihiekkä \varnothing 0,1-0,3 mm	0,2-0,3 kg/m ²
 Kvartsihiekkä liukesteelle	värihiekkä \varnothing 0,4-0,8 mm tai \varnothing 0,7-1,2 mm	2,5-3,0 kg/m ²

Päällyslakka	EPOKATE LAKK tai EPOKATE LAKK-3, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	0,8-1,2 kg/m ²
---------------------	--	---------------------------