

## EPOSYST SL

### Sileda pinnaga isetasanduv pigmenteeritud epoksüvaik masskate (läikiv)

Kattesüsteemi kogupaksus  $\geq 1,5-3$  mm

Kasutusalaad kuivad tootmisruumid, garaažid, koridorid, laod

FeRFA type 4/5

kulu ca:

<b>Krundikiht</b>	EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup>
-------------------	---	---------------------------



nakkepuiste	kvartslüiv $\varnothing$ 0,1-0,3 mm	0,8-1,0 kg/m <sup>2</sup>
-------------	-------------------------------------	---------------------------

Liiga poorse ja/või ebatasase betoonaluse korral teostada järgnev lisatasandus kiht:

<b>Tasanduskiht (vajadusel)</b>	EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	0,6-0,8 kg/m <sup>2</sup>
---------------------------------	---	---------------------------



täitematerjal	kvartslüiv $\varnothing$ 0,1-0,3 mm	0,2-0,25 kg/m <sup>2</sup>
---------------	-------------------------------------	----------------------------



nakkepuiste	kvartslüiv $\varnothing$ 0,1-0,8 mm	0,8-1,0 kg/m <sup>2</sup>
-------------	-------------------------------------	---------------------------

<b>Kattemass</b>	EPOKATE SL, pigmenteeritud 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	1,3-1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
------------------	---	-------------------------------



täitematerjal (vajadusel)	kvartslüiv $\varnothing$ 0,1-0,3 mm	0-0,75 kg/m <sup>2</sup> /mm
---------------------------	-------------------------------------	------------------------------