

EPOKATE põrandakattematerjalide kemikaalikindlus

Kemikaal	CAS nr	Kontsentratsioon	Epokate CHEM		Epokate LAKK		Epokate LAKK-3		Epokate SL	
			lühiajaline	pikaajaline	lühiajaline	pikaajaline	lühiajaline	pikaajaline	lühiajaline	pikaajaline
Väävelhape	7664-93-9	96%	++	-	+	-	++	-	+	-
		59%	+++	++	++	+	+++	++	++	+
		10%	+++	++	++	++	+++	++	++	+
Vesinikkloriidhape	7647-01-0	37%	+++		++		+++		++	
		22%	+++		++		+++		+++	
		4%	+++		++		+++		+++	
Fosforhape	7664-38-2	85%	++	++	++	+	++	++	++	+
		18%	++	++	++	++	++	++	++	+
Lämmastikhape	7697-37-2	70%	-	-	-	-	-	-	-	-
		50%	+++		++		+++		+++	
Etaanhape	64-19-7	99%	+++		++		+++		++	
		75%	+++		++		+++		++	
		10%	+++		++		+++		++	
Naatriumhüdrosiid	1310-73-2	küll.	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Ammoniaak	1336-1-6	29%	+++		+++		+++		+++	
		4%	+++		+++		+++		+++	
N,N-dimetüülformamiid	68-12-2	99%	+++		+++		+++		++	
Vesinikperoksiid	7722-84-1	33%	+++	++	++	++	+++	++	+++	++
		3%	+++		+++		+++		+++	
Metanool	67-56-1		+++		+++		+++		+++	
Etanool	64-17-5	99%	+++		+++		+++		+++	
		50%	+++		+++		+++		+++	
Propaan-1-ool	71-23-8		+++		+++		+++		+++	
Butaan-1-ool	71-36-3		+++		+++		+++		+++	
Diisopropüüleeter	108-20-3		+++		+++		+++		+++	
Propanoon	67-64-1		+++		+++		+++		+++	
Triklormetaan	67-66-3		+++		+++		+++		+++	
Benseen	71-43-2		+++		+++		+++		+++	
Metüülbenseen	108-88-3		+++		+++		+++		+++	

+++ kemikaalile vastupidav, ei ole värvi ega pinnastruktuuri mõjusid
 ++ kerge värvi või pinnastruktuuri muutus
 + oluline värvi või pinnastruktuuri muutus
 - ei ole kemikaalile vastupidav