

Flake Deco

Epoksüvaik põrandakattelahendus

Eposyst Flake Deco

Täielikult helvestega kaetud, libisemiskindla pinnaga isetasanduv epoksüvaik-kattesüsteem

Eposyst Flake Deco kasutusvaldkonnad

- kontoriruumid
- haridusasutused
- haiglad
- garaažid
- müügisaalid
- näitustesaalid

Eposyst Flake Deco süsteemi eelised

- hea kulumis- ja hõõrdekindlus
- hea kemikaalide taluvus
- kattesüsteem on tervikkate, ilma üleminekuvuukideta
- materjalid ei sisalda lahusteid
- katet on kerge uuendada
- lai värvivalik
- kiire paigaldada
- hea libisemiskindlus

Eposyst Flake Deco tehnilised näitajad


| | |
|------------------------|---|
| nakketugevus: | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1542) |
| kulumiskindlus: | $\geq 3000 \text{ mg}$ (EN ISO 5470-1) |
| kapillaarne veeimavus: | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$ (EN 1062-3) |
| löögikindlus: | $\geq 13 \text{ Nm}$ (EN ISO 6272) |
| paindetugevus: | $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (EN ISO 178) |
| libisemiskindlus: | R9 (DIN 51130) |
| FerFA: | type 5 |

Kattelahendus on ehitatud materjalidest, mis vastavad CE standarditele EN 13813 ja EN 1504-2.



Eposyst Flake Deco põrandakattelahenduse koostis

Põrandakatte kogupaksus:
1,5-2,5 mm



| | |
|---------------------------|-----------------------|
| ❶ Krundikiht | EPOKATE KRUNT |
| Nakkepuiste | kvartslüiv 0,1-0,3 mm |
| ❷ Vahekiht | EPOKATE SL |
| Täiteliiv | kvartslüiv 0,1-0,3 mm |
| ❸ Dekoratiivpuiste | Disboxid Multicolor |
| ❹ Lõpplakk | PUR Aqua Top 2 K SG |

Võimalikud baasvärvitoonid:

