

HM

Epoksüvaik põrandakattelahendus

Eposyst HM

Libisemiskindla pinnaga, värviliivaga täidetud, kemikaalidele vastupidav epoksüvaik-kattesüsteem

Eposyst HM kasutusvaldkonnad

- tootmispinnad
- laopinnad
- toiduainetetööstus
- tööstuskoridorid
- garaažid
- põllumajandushooned
- estakaadid

Eposyst HM süsteemi eelised

- väga hea kulumis- ja hõõrdekindlus
- väga hea löögikindlus
- väga hea kemikaalikindlus
- väga hea libisemiskindlus
- hea temperatuuritaluvus
- hea kemikaalide taluvus
- dekoratiivne
- põrandakate on tervikkate, ilma üleminekuvuukideta
- materjalid ei sisalda lahusteid

Eposyst HM tehnilised näitajad


nakketugevus:	≥1,5 N/mm ² (EN 1542)
kulumiskindlus:	≥3000 mg (EN ISO 5470-1)
kapillaarne veeimavus:	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5} (EN 1062-3)
löögikindlus:	≥13 Nm (EN ISO 6272)
paindetugevus:	≥10 N/mm ² (EN ISO 178)
libisemiskindlus:	R11 (DIN 51130)
FeRFA:	type 6

Kattelahendus on ehitatud materjalidest, mis vastavad CE standarditele EN 13813 ja EN 1504-2.



Eposyst HM põrandakattelahenduse koostis

Põrandakatte kogupaksus:
4,0-6,0 mm



- | | |
|--------------|-----------------------|
| ❶ Kruudikiht | EPOKATE KRUNT |
| Nakkepuiste | kvartslüiv 0,1-0,3 mm |
| ❷ Kattemass | EPOKATE HM |
| Täiteliiv | värviliiv 0,4-0,8 mm |
| ❸ Löpplakk | EPOKATE LAKK-3 |

Võimalikud baasvärvitoonid:

Erineva fraktsiooni ja värvitooniga naturaalsed ja värvitud täiteliivad.