

KP

Epoksüvaik pörandakattelahendus

Eposyst KP

Libisemiskindla pinnaga, värvikruusaga või naturaalse kiviga täidetud, dekoratiivne epoksüvaik-kattesüsteem

Eposyst KP

kasutusvaldkonnad

- välitrepid
- müügisaalid
- sauna- ja dušširuumid
- ujulad
- näitustesaalid

Eposyst KP

süsteemi eelised

- väga hea kulumis- ja hõõrdekindlus
- väga hea löögikindlus
- väga hea kemikaalikindlus
- väga hea libisemiskindlus
- hea temperatuuritaluvus
- dekoratiivne
- pörandakate on tervikkate, ilma üleminekuvuukideta
- materjalid ei sisalda lahusteid
- lai värvivalik, kiire paigaldus

Eposyst KP

tehnilised näitajad

nakketugevus:	≥1,5 N/mm ² (EN 1542)
kulumiskindlus:	≥3000 mg (EN ISO 5470-1)
kapillaarne veeimavus:	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5} (EN 1062-3)
löögikindlus:	≥13 Nm (EN ISO 6272)
paindetugevus:	≥10 N/mm ² (EN ISO 178)
libisemiskindlus:	R12 (DIN 51130)
FeRFA:	type 6


Kattelahendus on ehitatud materjalidest, mis vastavad CE standarditele EN 13813 ja EN 1504-2.



Eposyst KP

pörandakattelahenduse koostis

Pörandakatte kogupaksus:
6,0-12,0 mm



- | | |
|------------------------------------|--|
| ① Krundikiht
Nakkepuiste | EPOKATE KRUNT
kvartslüiv 1,0-1,8 mm |
| ② Kattemass
Täiteliiv | EPOKATE HM
värviliiv 2-4 mm |
| ③ Löpplakk | EPOKATE LAKK-3 |

Võimalikud baasvärvitoonid:

Erineva fraktsiooni ja värvitooniga naturaalsed ja värvitud täiteliivad.