

SL/Chips

Epokate lattiasysteemi

Eposyst SL/Chips

Pigmentoitu kaksikomponenttinen liuotinvapaa epoksilattiasysteemi, mihin on hiukan siroiteltu värilastuja

Eposyst SL/Chips käyttökohteet

- normaalin kulutuksen tuotantotilat
- varastot
- messuhallit
- toimistot
- käytävät
- autotallit
- navetat

Eposyst SL/Chips ominaisuudet/hyödyt

- hyvä kulutuksenkesto
- hyvät mekaaniset ominaisuudet
- hyvä kemikaalinkesto
- lievästi liukuestetty
- erilaisia koristeellisia värejä
- liuotinvapaa ja mieto haju
- saumaton, mahdollistaa helpon hoitamisen
- hyvät leviämiso-minaisuudet

Eposyst SL/Chips tekniset ominaisuudet


| | |
|--------------------|---|
| sidoslujuus: | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1542) |
| hankauslujuus: | $\geq 3000 \text{ mg}$ (EN ISO 5470-1) |
| veden läpäisevyys: | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$ (EN 1062-3) |
| iskulujuus: | $\geq 13 \text{ Nm}$ (EN ISO 6272) |
| taivutuslujuus: | $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (EN ISO 178) |
| liukuesteluokka: | R9 (DIN 51130) |
| FeRFA: | type 5 |

CE ja muiden standardien mukainen:
EN 13813 ja EN 1504-2



Eposyst SL/Chips lattiasysteemien tekniset kuvaukset

Kokonaispaksuus:
1,5-3,0 mm



| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 Pohjuste | EPOKATE KRUNT |
| Sirottelu kvartsihiekkä | 0,1-0,3 mm |
| 2 Itsestäänsiliävä pinnoitekerros | EPOKATE SL |
| Täytekvartsihiekkä | 0,1-0,3 mm |
| Värihiutale | Disboxid Multicolor chips |

Saatavilla olevat perusvärit:

