

SL/R

Основы решений для изготовления покрытия для пола

Еposyst SL/R

Система на основе эпоксидной смолы с противоскользящей поверхностью, с наполнителем в виде натурального или окрашенного песка, стойкая к химикатам.

Еposyst SL/R

сферы применения

- влажные производственные поверхности
- складские поверхности
- пищевая промышленность
- гаражи
- технические моечные коридоры
- зоны погрузки-выгрузки

Еposyst SL/R

преимущества системы

- устанавливаемые материалы не содержат растворителей
- покрытие испытывает среднюю механическую нагрузку
- покрытие для пола - цельное, без переходных швов
- покрытие легко реновируется
- хорошая химическая стойкость
- широкий выбор цветов
- быстрая установка
- отличные противоскользящие качества

Еposyst SL/R

технические показатели

- адгезионная прочность: $\geq 1,5 \text{ Н/мм}^2$ (EN 1542)
огнеупорность: $\geq 3000 \text{ мг}$ (EN ISO 5470-1)
износостойкость: $w < 0,1 \text{ кг/м}^2 \times h^{0,5}$ (EN 1062-3)
ударопрочность: $\geq 13 \text{ Нм}$ (EN ISO 6272)
прочность на изгиб: $\geq 10 \text{ Н/мм}^2$ (EN ISO 178)
противоскользкость: R11 (DIN 51130)
FeRFA: type 5


Стандарты EN:
EN 13813 и EN 1504-2



Еposyst SL/R

состав системы покрытия для пола

Общая толщина
покрытия для пола:
2,0-3,0 мм



- 1 **Слой грунтовки** ЕРОKATE KRUNT
Насыпь кв. песок 0,1-0,3 мм
- 2 **Отделочный слой** ЕРОKATE SL
Наполнитель кв. песок 0,1-0,3 мм
Несколь. насыпь кв. песок 0,4-0,8 мм
- 3 **Отделочный слой** ЕРОKATE SL

Возможные базовые оттенки:

