

EPOSYST SL

pigmentoitu, itsestäänsiliävä epoksiharts massapäällyste (kiiltävä)

Päällystejärjestelmän koko-


naispaksuus $\geq 1,5-3 \text{ mm}$

Käyttökohteita

tuotanto- ja varastotilat, työpajat, autotallit, aulat sekä käytävät;
maatalousrakennukset, elintarviketeollisuudet sekä navetat rehutilojen
lattianpäällysteissä


FeRFA type 4/5

Kulutusmäärä n.

Tasoitekerros	EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	0,3-0,4 kg/m ²
 tartuntaan	kvartsihiekkä $\varnothing 0,1-0,3 \text{ mm}$	0,8-1,0 kg/m ²

Erittäin huokoiselle ja/tai epätasaiselle betonialustalle tehdään alla oleva lisätasoituskerros:

Tasoitekerros (tarvittaessa)	EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	0,6-0,8 kg/m ²
 täytemateriaali	kvartsihiekkä $\varnothing 0,1-0,3 \text{ mm}$	0,2-0,25 kg/m ²
 tartuntaan	kvartsihiekkä $\varnothing 0,1-0,8 \text{ mm}$	0,8-1,0 kg/m ²

Päällysmassa	EPOKATE SL, pigmentoitu 2- komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	1,3-1,5 kg/m ² /mm
 täytemateriaali (tarvittaessa)	kvartsihiekkä $\varnothing 0,1-0,3 \text{ mm}$	0-0,75 kg/m ² /mm