

EPOSYST SL/R

Lipsahdusvarma natural- tai värihiekalla täytetty epoksiharts massapäällyste


Päällystejärjestelmän koko-

naispaksuus $\geq 2-3$ mm

Käyttökohteita kaupanlattiat, tuotanto- ja varastotilat, työpajat, autotallit, aulat sekä käytävät;


FeRFA type 4/5

Kulutusmäärät n.


Tasoitekerros	EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	0,3-0,4 kg/m ²
 tartuntaan	kvartsihiekkä \varnothing 0,1-0,3 mm	0,8-1,0 kg/m ²

Erittäin huokoiselle ja/tai epätasaiselle betonialustalle tehdään alla oleva lisätasoituskerros:

Tasoitekerros (tarvittaessa)	EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	0,6-0,8 kg/m ²
 täytemateriaali	kvartsihiekkä \varnothing 0,1-0,3 mm	0,2-0,25 kg/m ²
 tartuntaan	kvartsihiekkä \varnothing 0,1-0,8 mm	0,8-1,0 kg/m ²

Välikerros	EPOKATE SL, pigmentoitu 2- komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	0,8-1,0 kg/m ²
 täytemateriaali	kvartsihiekkä \varnothing 0,1-0,3 mm	0-0,5 kg/m ²

(tarvittaessa)

 Kvartsihiekkä liukesteelle	Liukeste koristehiekka \varnothing 0,4-0,8 mm tai \varnothing 0,7-1,2 mm	2,5-3,0 kg/m ²
--	--	---------------------------

Päällysmassa	EPOKATE SL, pigmentoitu 2- komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	0,8-1,2 kg/m ²
---------------------	--	---------------------------