

EPOSYST HM/CHEM



Покрытие пола - не скользкая поверхность из эпоксидных фрикционных масс с натуральным или цветным наполнителем (песком), устойчивое к химикатам

Общая толщина покрытия $\geq 4-6$ mm

Места применения сухие и сырые помещения производства химикатов, аварийные ёмкости химикатов, склады химикатов, гаражи

FeRFA type 6

расход:

Слой грунтовки	ЕРОКАТЕ KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя	0,3-0,4 кг/м ²
 Насыпь сцепления	кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм	0,8-1,0 кг/м ²
Основная масса	ЕРОКАТЕ HM, прозрачная 2-х компонентная система, эпоксидных смол без растворителя	215 г/м ² /мм
 наполнитель	натуральный или цветной песок фракция 0,4-0,8мм или 0,8-1,2мм	1,8 кг/м ² / мм
Отделочный лак/пропитка	ЕРОКАТЕ CHEM, химикостойкая, прозрачная 2-х компонентная система, эпоксидных смол без растворителя	300-320 г/м ² / мм

Примечания:

Основная масса устанавливается с помощью ящика подобного прибора, который обеспечивает требуемую толщину слоя;

Грубой поверхности добиваются с помощью насыпи, стеклянных шариков, которые насыпаются во время отделки пола отделочным лаком.