

EPOSYST SL/CHIPS




Наливные полы из массы эпоксидных смол с лишь слегка покрыты декоративными чипсами (с блеском, полуматовая или матовая поверхность)



Общая толщина покрытия $\geq 1,5-3$ mm

Места применения больницы ,магазины, школы, коридоры, места общепита, Сухие промышленные помещения, гаражи, коридоры, склады

FeRFA type 4/5

расход:

Слой грунтовки	ЕРОКАТЕ KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя	0,3-0,4 кг/м ²
 Насыпь сцепления	кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм	0,8-1,0 кг/м ²
Выравнивающий слой (При необходимости)	ЕРОКАТЕ KRUNT, бесцветная, 2-хкомпонентная система эпоксидных смол, без растворителя	0,6-0,8 кг/м ²
 Наполнитель	кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм	0,2-0,25 кг/м ²
 Насыпь сцепления	кварцевый песок фракция 0,1-0,8 мм	0,8-1,0 кг/м ²

Промежуточный слой	ЕРОКАТЕ SL, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя с пигментом	1,3-1,5 кг/м ² /мм
 наполнитель (При необходимости)	кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм	0-0,75 кг/м ² /мм
 Декоративная насыпь	цветные чипсы Disboxid Multicolor или аналог	0,1-0,2 кг/м ²

Дополнительный лак (При необходимости)	PUR Aqua Top 2K на водной основе 2-хкомпонентная система полиуретановой смолы	0,15-0,2 кг/м ²
---	---	----------------------------

Примечания:

Система покрытия устойчива к царапинам и ультрафиолетовому излучению, VOC=0

финальный лак PUR Aqua Top 2K произведены в фирме Remmers Bauchemie GmbH

цветные чипсы Disboxid Multicolor произведены в фирме CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH