

EPOSYST SL/M

Наливные полы из пигментированной массы эпоксидных смол (матовый поверхность)

Общая толщина покрытия $\geq 1,5-3$ mm

Места применения Сухие промышленные помещения, гаражи, коридоры, склады

FeRFA type 4/5

расход:

Слой грунтовки EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя 0,3-0,4 кг/м²



Насыпь сцепления кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм 0,8-1,0 кг/м²

Выравнивающий слой EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя 0,6-0,8 кг/м²
(При необходимости)



Наполнитель кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм 0,2-0,25 кг/м²



Насыпь сцепления кварцевый песок фракция 0,1-0,8 мм 0,8-1,0 кг/м²

Промежуточный слой EPOKATE SL, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя с пигментом 1,3-1,5 кг/м²/мм



наполнитель кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм 0-0,75 кг/м²/мм
(При необходимости)

Отделочный лак 2-х компонентная система полиуретановой смолы PUR Aqua Top 2K 0,15-0,2 кг/м²

Примечания:

Система покрытия устойчива к царапинам ультрафиолетовому излучению

Материал PUR Aqua Top 2K произведен в фирме Remmers Bauchemie GmbH