

EPOSYST SL/R




С устойчивый к скольжению насыпью пигментированный из эпоксидных масс пол (с блеском)

Общая толщина покрытия $\geq 2-3$ mm



Места применения Сухие и сырые и влажные помещения, гаражи, коридоры, склады

FeRFA type 4/5

расход:

Слой грунтовки	ЕРОКАТЕ KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя	0,3-0,4 кг/м ²
 Насыпь сцепления	кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм	0,8-1,0 кг/м ²
Выравнивающий слой (При необходимости)	ЕРОКАТЕ KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя	0,6-0,8 кг/м ²
 Наполнитель	кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм	0,2-0,25 кг/м ²
 Насыпь сцепления	кварцевый песок фракция 0,1-0,8 мм	0,8-1,0 кг/м ²

Промежуточный слой ЕРОКАТЕ SL 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя с пигментом 0,8-1,0 кг/м²

 наполнитель	кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм	0-0,5 кг/м ² /мм
(При необходимости)		
 Нескользкая насыпь	кварцевый песок фракция 0,4-0,8мм или 0,8-1,2мм	2,5-3,0 кг/м ²

Отделочный слой ЕРОКАТЕ SL 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя с пигментом 0,8-1,2 кг/м²

Примечания:

особенно устойчивым к истиранию станет покрытие, если в промежуточный слой добавить вместо кварцевого песка корунд, карборунд или насыпь смиргельи