

EPOSYST FLAKE/DECO

Наливные полы из массы эпоксидных смол полностью покрыты с декоративными чипсами (с блеском, полуматовая или матовая поверхность)

Общая толщина покрытия $\geq 1,5-2,5$ mm

Места применения больницы ,магазины, школы, коридоры, места общепита

FeRFA type 4/5

расход:

Слой грунтовки EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя 0,3-0,4 кг/м²



Насыпь сцепления

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,8-1,0 кг/м²

Выравнивающий слой (При необходимости) EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя 0,6-0,8 кг/м²



Наполнитель

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,2-0,25 кг/м²



Насыпь сцепления

кварцевый песок фракция 0,1-0,8 мм

0,8-1,0 кг/м²

Промежуточный слой EPOKATE SL, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя с пигментом 0,8-1,3 кг/м²/мм



наполнитель (При необходимости)

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0-0,65 кг/м²/мм



Декоративная насыпь

цветные чипсы Disboxid Multicolor или аналог

0,5-0,7 кг/м²

Отделочный лак PUR Aqua Top 2K на водной основе 2-хкомпонентная система полиуретановой смолы 0,2-0,3 кг/м²

дополнительный лак (При необходимости) PUR Aqua Top 2K на водной основе 2-хкомпонентная система полиуретановой смолы 0,15-0,20 кг/м²

Примечания:

Система покрытия устойчива к царапинам и ультрафиолетовому излучению, VOC=0

финальный лак PUR Aqua Top 2K произведен в фирме Remmers Bauchemie GmbH

цветные чипсы Disboxid Multicolor произведены в фирме CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH