

EPOSYST HM

Покрытие пола - не скользкая поверхность из эпоксидных фрикционных масс с натуральным или цветным наполнителем (песком)

Общая толщина покрытия $\geq 4-6$ mm

Места применения сухие и сырые помещения производства, склады, гаражи

FeRFA type 6

расход:

Слой грунтовки	ЕРОКАТЕ KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя	0,3-0,4 кг/м ²
-----------------------	---	---------------------------



Насыпь сцепления

кварцевый песок фракция 1,0-1,8 мм

0,8-1,0 кг/м²

Основная масса	ЕРОКАТЕ HM, прозрачная 2-х компонентная система, эпоксидных смол без растворителя	215 г/м ² /мм
-----------------------	---	--------------------------



наполнитель

натуральный или цветной песок фракция 0,4-0,8мм или 0,8-1,2мм

1.8 кг/м²/мм

Отделочный лак/пропитка	ЕРОКАТЕ LAKK или ЕРОКАТЕ LAKK-3 прозрачная 2-х компонентная система эпоксидных смол без растворителя	300-320 г/м ² /мм
--------------------------------	--	------------------------------

Примечания:

Основная масса устанавливается с помощью ящика подобного прибора, который обеспечивает требуемую толщину слоя;

Грубой поверхности добиваются с помощью насыпи, стеклянных шариков, которые насыпаются во время отделки пола отделочным лаком