

EPOSYST KP


Декоративное покрытие пола из эпоксидных фрикционных масс с цветным наполнителем (гравель)


Общая толщина покрытия $\geq 6-12$ mm

Места применения сухие и сырые декоративные помещения, лестницы торговые помещения итд

FeRFA type 6

расход:

Слой грунтовки	ЕРОКАТЕ KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя	0,3-0,4 кг/м ²
 Насыпь сцепления	кварцевый песок фракция 1,0-1,8 мм	0,8-1,0 кг/м ²

Основная масса	ЕРОКАТЕ НМ, прозрачная 2-х компонентная система, эпоксидных смол без растворителя	215 кг/м ² /мм
 наполнитель	натуральный или цветной гравель фракция 2-4мм или 4-6мм	1.8 кг/м ² /мм

Отделочный лак/пропитка	ЕРОКАТЕ LAKK-3, прозрачная, 2-х компонентная система эпоксидных смол, без растворителя	300-320 г/м ² /мм
--------------------------------	--	------------------------------

дополнительный лак (При необходимости) Ероху UV 100 2-х компонентная система эпоксидных смол или PUR Aqua Top 2K на водной основе 2-х компонентная система полиуретановой смолы *зависит от лака*

Примечания:

Материалы Ероху UV 100 и PUR Aqua Top 2K произведен в фирме Remmers Bauchemie GmbH