

EPOSYST HM

Libisemiskindla pinnaga värviliivaga täidetud epoksüvaik hõõrdemass kate

Kattesüsteemi kogupaksus $\geq 4-6$ mm

Kasutusalaad nii kuivad kui ka märjad tootmisruumid, laod, garaažid, koridorid

FeRFA type 6

kulu ca:

Krundikiht	EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	0,3-0,4 kg/m ²
-------------------	---	---------------------------



nakkepuiste

kvartslüiv \varnothing 1,0-1,8 mm

0,8-1,0 kg/m²

Kattemass	EPOKATE HM, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	215 g/m ² /mm
------------------	--	--------------------------



täitematerjal

värviliiv \varnothing 0,4-0,8 mm või \varnothing 0,8-1,2

1,8 kg/m²/mm

Kattelakk/ immutus	EPOKATE LAKK või EPOKATE LAKK-3, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaiksüsteem	300-320 g/m ² /mm
-------------------------------	--	------------------------------

Märkused:

Kattemass paigaldatakse konkreetset kihipaksust tagava kastiga ja tihendatakse nn helikopterhõõrutiga;

lisakareduse saab anda klaaskuulide puistega kattelaki paigalduse ajal.