

EPOSYST SL/M

Sileda pinnaga isetasanduv pigmenteeritud epoksüvaik masskate (matt)

Kattesüsteemi kogupaksus $\geq 1,5-3$ mm

Kasutusalaad kuivad tootmisruumid, garaažid, koridorid, laod

FeRFA type 4/5

kulu ca:

Krundikiht	EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	0,3-0,4 kg/m ²
-------------------	---	---------------------------



nakkepuiste	kvartslüiv \varnothing 0,1-0,3 mm	0,8-1,0 kg/m ²
-------------	-------------------------------------	---------------------------

Liiga poorse ja/või ebatasase betoonaluse korral teostada järgnev lisatasandus kiht:

Tasanduskiht (vajadusel)	EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	0,6-0,8 kg/m ²
---------------------------------	---	---------------------------



täitematerjal	kvartslüiv \varnothing 0,1-0,3 mm	0,2-0,25 kg/m ²
---------------	-------------------------------------	----------------------------



nakkepuiste	kvartslüiv \varnothing 0,1-0,8 mm	0,8-1,0 kg/m ²
-------------	-------------------------------------	---------------------------

Kattemass	EPOKATE SL, pigmenteeritud 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	1,3-1,5 kg/m ² /mm
------------------	---	-------------------------------



täitematerjal (vajadusel)	kvartslüiv \varnothing 0,1-0,3 mm	0-0,75 kg/m ² /mm
---------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Mattlakk	PUR Top TX 2-komponentne polüuretaanvaik-süsteem	0,08-0,1 kg/m ²
-----------------	--	----------------------------

Märkused:

kattesüsteem on väga hea kraape- ja UV kindlusega.

PUR Top TK on Remmers Bauchemie GmbH toode.