

## EPOSYST HM

### värihiekkä täynnä epoksihartsin hiertopinnoite

#### Päällystejärjestelmän koko-

naispaksuus  $\geq 4-6$  mm

Käyttökohteita tuotanto- ja varastotilat, työpajat, autotallit, maatalousrakennukset, elintarviketeollisuudet sekä navetat rehutilojen lattianpäällysteissä

FeRFA type 6

Kulutusmäärä n.

#### Tasoitekerros



tartuntaan

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

kvartsihiekkä  $\varnothing 1-1,8$  mm

0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup>

0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup>

#### Hiertomassakerros



täytemateriaali

EPOKATE HM, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

värihiekkä  $\varnothing 0,4-0,8$  mm tai  $\varnothing 0,7-1,2$  mm

215 g/m<sup>2</sup>/mm

1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm

#### Päällyslakka

EPOKATE LAKK tai EPOKATE LAKK-3, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

300-320 g/m<sup>2</sup>/mm

#### Huomautukset:

Levitä hiertomassa vastaavalla raapalla, joka takaa kerroksen paksuuden. Tiivistä levitettyä hiertomassaa käsi-käyttöisellä muurauslastalla tai erillisellä tiivistyskoneella (Scanmaskin).