

EPOSYST SL/M

pigmentoitu, itsestäänsilivä epoksiharts massapäällyste (matta päällyste)


Päällystejärjestelmän koko-

naispaksuus $\geq 1,5-3$ mm

Käyttökohteita kaupanlattiat, tuotanto- ja varastotilat, työpajat, autotallit, aulat sekä käytävät;


FeRFA type 4/5

Kulutusmäärät n.


Tasoitekerros	EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	0,3-0,4 kg/m ²
 tartuntaan	kvartsihiekkä $\varnothing 0,1-0,3$ mm	0,8-1,0 kg/m ²

Erittäin huokoiselle ja/tai epätasaiselle betonialustalle tehdään alla oleva lisätasoituskerros:

Tasoitekerros (tarvittaessa)	EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	0,6-0,8 kg/m ²
 täytemateriaali	kvartsihiekkä $\varnothing 0,1-0,3$ mm	0,2-0,25 kg/m ²
 tartuntaan	kvartsihiekkä $\varnothing 0,1-0,8$ mm	0,8-1,0 kg/m ²

Päällysmassa	EPOKATE SL, pigmentoitu 2- komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	1,3-1,5 kg/m ² /mm
 täytemateriaali	kvartsihiekkä $\varnothing 0,1-0,3$ mm	0-0,75 kg/m ² /mm

(tarvittaessa)

 hajanasesti koristerae	koristehiutaleet Disboxid Multicolor tai muu vastaava	0,1-0,2 kg/m ²
--	---	---------------------------

Päällyslakka	PUR Top TX 2- komponenttinen polyuretaanisysteemi tai PUR Aqua Top 2 K M, 2- komponenttinen vesi-emäksinen polyuretaanisysteemi	0,1-0,2 kg/m ²
---------------------	---	---------------------------

Huomautukset:

Päällystejärjestelmä ei naarmuunnu helposti ja se kestää hyvin UV:ta, VOC = 0

PUR Top TX ja PUR Aqua Top 2K on Remmers Bauchemie GmbH tuote.